

TWORZYWA SZTUCZNE	N O R M A B R A N Ź O W A				
	Folia wiskozowa (Tomofan) Podział				
	BN-86 6385-03/01				
	Zamiast BN-74/6385-03/01				
Grupa katalogowa 1020					

1. Rodzaje folii. Rozróżnia się dwa rodzaje folii wiskozowej:

- zwykłą,
- lakierowaną.

2. Odmiany folii

a) Odmiany folii wiskozowej zwykłej. W zależności od zawartości plastyfikatorów rozróżnia się dwie odmiany folii wiskozowej zwykłej:

- PT — o zawartości od 10 ÷ 15% plastyfikatorów,
- PFT — o zawartości od 12 ÷ 18% plastyfikatorów.

b) Odmiany folii wiskozowej lakierowanej. W zależności od obróbki powierzchniowej rozróżnia się odmiany folii wiskozowej lakierowanej:

— MST — folia z powłoką lakierowaną dwustronną, zgrzewalna na gorąco, o zmniejszonej przepuszczalności pary wodnej,

— MSAT — folia z powłoką lakierowaną dwustronną, zgrzewalna na gorąco, o zmniejszonej przepuszczalności pary wodnej i zwiększonej wytrzymałości na rozrywanie zgrzewu,

— DMS — folia z powłoką lakierowaną jednostronną.

3. Gatunki. W zależności od jakości, rozróżnia się dwa gatunki folii wiskozowej oznaczone cyframi rzymskimi I i II.

4. Asortymentowy podział folii wiskozowej, w zależności od rodzaju, odmiany i gramatury folii, podano w tablicy.

Rodzaj folii	Odmiana folii	Gramatura, g/m ²				
		30	35	40	50	60
Folia wiskozowa zwykła	PT	+	+	+	+	+
	PFT	+	+	+		
Folia wiskozowa lakierowana lakierem nitrocelulozowym dwustronnie	MST	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾		
	MSAT	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾		
Folia wiskozowa lakierowana lakierem nitrocelulozowym jednostronnie	DMS	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾		

+ oznacza produkowany asortyment.

¹⁾ Folia wiskozowa lakierowana produkowana jest o gramaturze nominalnej 33, 38 i 43.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Instytut Włókien Chemicznych, Łódź.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-74/6385-03/01. Wprowadzono do normy nowe asortymenty folii wiskozowej:

- odmianę PFT o gramaturze 30,
- odmianę MST o gramaturze 30,

- odmianę MSAT o gramaturze 30,
- odmianę DMS o gramaturze 30, 35 i 40.

3. Autorzy projektu normy — inż. Marian Szewczyk, mgr inż. Henryka Sokoła, mgr inż. Anna Płocka — ZWCh WISTOM, Tomaszów Maz.; mgr Wanda Wrocławska — Instytut Włókien Chemicznych, Łódź.

Zgłoszona przez Instytut Włókien Chemicznych
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Chemii Przemysłowej dnia 22 stycznia 1986 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1987 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 4/1986 poz. 10)

3. **BN-86/6385-03/01. Folia wiskozowa (TOMOFAN). Podział**
1020

zmiana 1
90.12.19

1. W punkcie **2b)**, na końcu treści dopisuje się:

HT — folia z powłoką lakierowaną dwustronną, zgrzewalna na gorąco, o zmniejszonej przepuszczalności pary wodnej i ulepszonych właściwościach termozgrzewalnych przeznaczona dla automatów szybkopakujących.

¹⁾ Dla ułatwienia wprowadzenia zmian poprzez wycięcie ich treści i dołączenie do odpowiednich norm branżowych, drukuje się je dodatkowo w Załączniku do Biuletynu PKNMiJ, który można nabywać w Centralnej Księgarni Norm, Warszawa, ul. Sienna 63.

1	2	3
---	---	---

2. W punkcie **4** tabelicę uzupełnia się następująco:

Folia wiskozowa lakierowana lakierem nitrocelulozowym dwustronnie	HT		+ ²⁾	+ ²⁾		
---	----	--	-----------------	-----------------	--	--

pod tabelicę dopisuje się odsyłacz o treści:

²⁾ Folia wiskozowa lakierowana HT produkowana jest o gramaturze 38 i 43.

3. W INFORMACJACH DODATKOWYCH p. **2** zamiast: odmianę MST o gramaturze 30 powinno być: odmianę MST o gramaturze 33; zamiast: odmianę MSAT o gramaturze 30, powinno być: odmianę MSAT o gramaturze 33; zamiast: odmianę DMS o gramaturze 30, 35 i 40, powinno być: odmianę DMS o gramaturze 33, 38 i 43. Na końcu treści w p. **2** dopisuje się: odmianę HT o gramaturze 38 i 43.

(Biuletyn PKNMiJ nr 4/91 poz. 31)

nrzez Dyrektora Instytutu Włókiennictwa