

WYROBY Z WŁÓKIEŃ ŁYKOWYCH	NORMA BRANŻOWA	BN-71
	Tkaniny lniane ręcznikowe Wspólne wymagania użytkowe	7523-09
		Grupa katalogowa XI 73 <sup>1)</sup>

**1. Przedmiot normy.** Przedmiotem normy są wspólne wartości podstawowych wskaźników użytkowych tkanin ręcznikowych lnianych i lniano-bawełnianych oparte na aktualnie uzyskiwanych wartościach średnich w zależności od zastosowanego surowca.

Norma nie dotyczy tkanin kąpielowych typu frotte.

**2. Zakres stosowania.** Postanowienia normy należy stosować jako wytyczne do projektowania nowych tkanin ręcznikowych lnianych i lniano-bawełnianych oraz przy badaniach odbiorczych łącznie ze skróconą dokumentacją techniczno-technologiczną uwzględniającą aktualnie uzyskiwany poziom wartości wskaźników, lecz nie niższy od przewidywanego w niniejszej normie.

### 3. Zestawienie wymagań i metod badań

Rodzaj wskaźnika				Wartość wskaźnika		Metoda badania wg
				dla tkanin lnianych	dla tkanin lniano-bawełnianych	
Wytrzymałość na rozciąganie w stanie aklimatyzowanym - siła zrywająca, nie mniej niż	daN (kg)	o	44 (45)	34 (35)	PN-70/P-04626	
			w	44 (45)		29 (30)
Kurczliwość po pierwszym praniu w temperaturze 95°C, nie więcej niż	%	o	8		PN-66/P-04623	
			w	5		
Włoskowatość	mm		20	30	PN-67/P-04633	
Wodochłonność	%		90	100	PN-64/P-04734	
pH			6-7		PN-55/P-04732	
Obecność wolnego chloru			niedopuszczalna		PN-53/P-04641	
Odporność wybarwień na:	pranie mechaniczne w temperaturze 95°C	zmiana barwy	intensywność barwy	jasna	4	PN-57/P-04931
		stopień zabrudzenia bieli		średnia	3-4	
	ciemna			3		
tarcie mokre	stopień zabrudzenia bieli	jasna	4	3-4	PN-63/P-04908	
		średnia	3-4	3		
		ciemna	3-4	3		

K O N I E C

<sup>1)</sup> Symbol wg SWW: 1936-14.

Centralne Laboratorium Przemysłu Lniarskiego  
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Lniarskiego dnia 20 stycznia 1971 r.  
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 lipca 1971 r. do dnia 1 lipca 1973 r.  
(Mon. Pol. nr 19/1971 poz. 130)

**Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Lniarskiego**

- 13 **BN-71/7523-09 Tkaniny lniane ręcznikowe. Wspólne wymagania użytkowe**  
XI 73

**zmiana 1**  
6.10.71 r.

W tablicy w rubryce: kurczliwość po pierwszym praniu, przesuwa się podane wartości do kolumny: dla tkanin lnianych, natomiast w kolumnie dla tkanin lniano-bawełnianych wprowadza się następujące wartości:

osnowa 10%  
wątek 5%.

(Biuletyn PKN nr 2/72, poz. 21)