wycof 22.10.92
10/92 p. 23
ob. —

6508.

UKD 677.21.061.1:677-162

MATERIAŁY BAWEŁNIANE	NORMA BRANŻOWA **Przędza bawełnopodobna z włókien wiskozowych, zgrzeblona, osnowowa, pojedyncza, tkacka**	**BN-75** **7531-01** Arkusz 10 Grupa katalogowa XI 61

Zestawienie wymagań i metod badań dla przędzy bawełnopodobnej z włókien wiskozowych, np.: textra

Przeznaczenie	osnowowa		Metoda badania wg
Numer nominalny tex (Nm)	10(100)÷15(66,6)	20(50)÷60(16,6)	
Odchylenie numeru rzeczywistego tex od numeru nominalnego, %, nie więcej niż	+2 -4	+3 -5	PN-72/P-04653
Współczynnik skrętu α_m, nie więcej niż	112	108	PN-70/P-04652
Wytrzymałość właściwa przędzy, cN/tex (G/tex), nie mniej niż			
jakość 1	10,8(11,0)		PN-72/P-04654
jakość 2	9,8(10,0)		
jakość 3	8,8(9,0)		
Współczynnik zmienności siły rozciągania (P_{max}), %, nie więcej niż			
jakość 1	15,5		PN-72/P-04654
jakość 2	17,5		
jakość 3	19,0		
Współczynnik zmienności numeru, %, nie więcej niż			
jakość 1	4,5		PN-72/P-04653
jakość 2	6,0		
jakość 3	7,0		
Liczba błędów na 10 000 m przędzy, nie więcej niż			
jakość 1	4,0		PN-71/P-04668 oraz rozdz. 6 ark. 00
jakość 2	8,0		
jakość 3	12,0		
Stopień czystości, nie mniej niż			BN-75/7530-01 Wzorce 6A i 6B 7A i 7B 8A i 8B
jakość 1	I stopień czystości		
jakość 2	II stopień czystości		
jakość 3	II stopień czystości		

K O N I E C

Zgłoszona przez Centralne Laboratorium Przemysłu Bawełnianego
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Bawełnianego dnia 31 października 1975 r.
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 maja 1976 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 1/1976 poz. 2)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1976. Wpływ do WN 27.11.75. Oddano do składu 12.12.75. Druk ukończono w lutym 76. Cena zł 1,20
Obj.0,15a. w. Nakład 2000+54 egz. Zam. 3591/75