

MATERIAŁY BAWEŁNIANE	NORMA BRANŻOWA	BN-75
	Przędza bawełnopodobna z mieszanki 50% włókien poliestrowych i 50% włókien bawełnianych, zgrzeblona, osnowowa i wątkowa, pojedyncza, tkacka	7531-01 Arkusze 15
		Grupa katalogowa XI 61

Zestawienie wymagań i metod badań dla przędzy bawełnopodobnej z mieszanki 50% włókien poliestrowych i 50% włókien bawełnianych, np.: 50% elana i 50% bawełna

Przeznaczenie	osnowowa	wątkowa	Metoda badania wg
Numer nominalny tex (Nm)	15(66,6)÷60(16,6)		
Odstąpienie numeru rzeczywistego tex od numeru nominalnego, %, nie więcej niż	+3 -5		PN-72/P-04653
Współczynnik skrętu α_m , nie więcej niż	125	118	PN-70/P-04652
Wytrzymałość właściwa przędzy, cN/tex (G/tex), nie mniej niż			
jakość 1	10,8(11,0)		PN-72/P-04654
jakość 2	9,8(10,0)		
jakość 3	8,8(9,0)		
Współczynnik zmienności siły rozciągania (P_{max}), %, nie więcej niż			
jakość 1	16,5		PN-72/P-04654
jakość 2	19,0		
jakość 3	20,0		
Współczynnik zmienności numeru, %, nie więcej niż			
jakość 1	4,5		PN-72/P-04653
jakość 2	6,0		
jakość 3	7,0		
Liczba błędów przędzy na 10 000 m, nie więcej niż			
jakość 1	4,0		PN-71/P-04668 oraz rozdz. 6 ark. 00
jakość 2	8,0		
jakość 3	12,0		
Stopień czystości, nie mniej niż			PN-75/7530-01
jakość 1	I stopień czystości		Wzorce 1A1 i 1B
jakość 2	II stopień czystości		2A1 i 2B
jakość 3	II stopień czystości		(tymczasowo)

K O N I E C

Zgłoszona przez Centralne Laboratorium Przemysłu Bawełnianego
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Bawełnianego dnia 31 października 1975 r.
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 maja 1976 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 1/1976 poz. 2)