

wycof 22.10.92
10/92 poz 2⁵

6494

ob. -

UKD 677.21.061.1:677-162

MATERIAŁY BAWEŁNIANE	NORMA BRANŻOWA	BN-75
	Przędza bawełniana i mieszankowa z włóknem wiskozowym, bezwrzecionowa ośnowowa, pojedyncza, tkacka	7531-01 Arkusze 21
		Grupa katalogowa XI 61

Zestawienie wymagań i metod badań dla przędzy bawełnianej mieszankowej z włóknem wiskozowym, np. textra

Przeznaczenie	ośnowowa	Metoda badania wg
Numer nominalny tex(Nm)	25(40) ÷ 40(25)	
Odchylenie numeru rzeczywistego tex, od numeru nominalnego, %, nie więcej niż	+3 -5	PN-72/P-04653
Współczynnik skrętu α_m , nie więcej niż	180	PN-72/P-04652
Wytrzymałość właściwa przędzy, cN/tex (G/tex), nie mniej niż . jakość 1 jakość 2 jakość 3	7,8(8,0) 7,4(7,5) 6,9(7,0)	PN-72/P-04654
Współczynnik zmienności siły rozciągania (P_{max}), %, nie więcej niż jakość 1 jakość 2 jakość 3	13,5 15,5 16,0	PN-72/P-04654
Współczynnik zmienności numeru, %, nie więcej niż jakość 1 jakość 2 jakość 3	4,0 4,5 5,5	PN-72/P-04653
Liczba błędów na 10 000 m przędzy, nie więcej niż jakość 1 jakość 2 jakość 3	3,0 6,0 10,0	PN-71/P-04668 oraz rozdz. 6 ark. 00
Stopień czystości, nie mniej niż jakość 1 jakość 2 jakość 3	I stopień czystości II stopień czystości II stopień czystości	BN-75/7530-01 Wzorce 11A i 11B

K O N I E C

Zgłoszona przez Centralne Laboratorium Przemysłu Bawełnianego
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Bawełnianego dnia 31 października 1975 r.
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 maja 1976 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 1/1976 poz. 2)

14 **BN-75/7531-01.21 Przędza bawełniana i mieszankowa z włóknem wiskozowym bezwrzecionowa, ośnowowa, pojedyncza, tkacka**
XI 61

zmiana 1
25.7.77 r.

Dotychczasowy tytuł normy zmienia się następująco: Przędza bawełniana mieszankowa z włóknem wiskozowym, bezwrzecionowa, ośnowowa pojedyncza, tkacka.

(Biuletyn PKNiM nr 11—12/77 poz. 107)