

MATERIAŁY BAWEŁNIANE	NORMA BRANŻOWA		BN-77
	Tkaniny i przędziny bawełniane i bawełnopodobne powszechnego użytku		7533-01
	Wymagania użytkowe dla tkanin pieluszkowych		Arkusz 05
			W
			Grupa katalogowa XI 63

1. Zestawienie wymagań i metod badań dotyczących tkanin bawełnianych i bawełnopodobnych pieluszkowych - wg załącznika.

2. Pozostałe postanowienia - wg ark. 00.

K O N I E C

ZAŁĄCZNIK

ZESTAWIENIE WYMAGAŃ I METOD BADAŃ DOTYCZĄCYCH TKANIN BAWELNIANYCH I BAWELNOPODOBNYCH
PIELUSZKOWYCH

Wskaźnik	Wartość wskaźnika		Metoda badania wg
	Tetra	Flanele	
Siła zrywająca, daN(kG), w stanie aklimatyzowanym, nie mniej niż	o	14,7(15)	PN-74/P-04626
	w	14,7(15)	
Zmiana wymiarów (-) po 1 praniu, %, w kierunku osnowy i wątku, nie więcej niż	8		PN-73/P-04623 metoda A
Wodochłonność, %, nie mniej niż	300	-	PN-72/P-04734
Włoskowatość, mm, nie mniej niż	60	-	PN-67/P-04633

Zgłoszona przez Centralne Laboratorium Przemysłu Bawełnianego
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Bawełnianego dnia 20 maja 1977 r.
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 listopada 1977 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 14/1977 poz. 50)