

MATERIAŁY BAWEŁNIANE	NORMA BRANŻOWA			BN-77
	Tkaniny i przędziny bawełniane i bawełnopodobne powszechnego użytku			7533-01
	Wymagania użytkowe dla tkanin wspowych			Arkusze 07
				Grupa katalogowa XI 61

1. Zestawienie wymagań i metod badań dotyczących tkanin bawełnianych i bawełnopodobnych wspowych - wg załącznika.
2. Pozostałe postanowienia - wg ark. 00.

K O N I E C

Z A Ł A C Z N I E

ZESTAWIENIE WYMAGAŃ I METOD BADAŃ DOTYCZĄCYCH TKANIN BAWELNIANYCH I BAWELNOPODOBNYCH
WSYPOWYCH

Wskaźnik		Wartość wskaźnika			Metoda badania wg	
Siła zrywająca, daN(kG), w stanie aklimatyzowanym, nie mniej niż	o	24,5(25)			PN-74/P-04626	
	w	24,5(25)				
Przepuszczalność pierza ¹⁾ , h, nie mniej niż		Inlet	Tyk		Instrukcji IW	
		25	10			
Odporność wybarwień na	intensywność barwy		jasna	średnia	ciemna	wzorca
	woda	zmiana barwy	4-5	4	4	PN-63/P-04910
		stopień zabrudzenia bieli tkaniny bawełnianej	4	3-4	3-4	
	pot	zmiana barwy	4-5	4	4	PN-71/P-04913
		stopień zabrudzenia bieli tkaniny bawełnianej	4	3-4	3	
	tarcie suche	stopień zabrudzenia bieli tkaniny bawełnianej	4	3-4	3	PN-63/P-04908

¹⁾ Wskaźnik należy wyznaczać przy zatwierdzeniu tkaniny do produkcji.

Zgłoszona przez Centralne Laboratorium Przemysłu Bawełnianego
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Bawełnianego dnia 20 maja 1977 r.
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 listopada 1977 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 14/1977 poz. 50)