wycof 1.07.90
3/90 p 5
ob. 89/7541-02

6456

UKD 677.494.745.32.061

WYROBY WŁÓKIENNICZE	NORMA BRANŻOWA **Przędza mieszankowa czesankowa tkacka z udziałem włókien poliakrylonitrylowych i włókien argonowych**	**BN-78** **7541-02** Arkusz 09 Grupa katalogowa XI 81

Zestawienie wymagań i metod badań dla przędzy z udziałem włókien poliakrylonitrylowych i włókien argonowych

Wskaźnik		Jakość 1	Jakość 2	Jakość 3	Metoda badania wg
Współczynnik zmienności numeru T_t, %, nie więcej niż	przędza nitkowana	3,2	5,5	7,0	PN-72/P-04653 p. 2.7.5
Współczynnik zmienności skrętu, %, nie więcej niż	16 tex × 2÷25 tex × 2	8			PN-70/P-04652
	28 tex × 2÷64 tex × 2	7			
Współczynnik zmienności masy liniowej CV% (na odcinkach 8 mm) dla przędzy pojedynczej, nie więcej niż	16 tex	22,2	23,2	nie normalizuje się	PN-76/P-04804
	17 tex	22,0	23,0		
	18 tex	21,9	22,9		
	19 tex	21,8	22,8		
	21 tex	21,7	22,7		
	23 tex	21,6	22,6		
	25 tex	21,4	22,4		
	28 tex	21,2	22,2		
	30 tex	21,1	22,1		
	32 tex	20,9	21,9		
	36 tex	20,7	21,7		
	42 tex	20,5	21,5		
	50 tex	20,2	21,2		
	64 tex	19,7	20,7		
Wytrzymałość właściwa, cN/tex, nie mniej niż	przędza pojedyncza	6,5			PN-72/P-04654
	przędza nitkowana	8,5			
Współczynnik zmienności siły rozciągania, %, nie więcej niż	16 tex × 2÷25 tex × 2	13,5			
	28 tex × 2÷64 tex × 2	13,0			
Czystość przędzy na 1000 m przędzy pojedynczej lub 500 m przędzy nitkowanej, liczba błędów – nie więcej niż	zgrubienia	2,5	4,0	6,0	3.5.2
	nopy	8,0	14,0	20,0	
	naloty obcych włókien	niedopuszczalne w ilości rzutującej na wygląd tkaniny	dopuszczalne		

KONIEC

Informacje dodatkowe

Zgłoszona przez Centralne Laboratorium Przemysłu Wełnianego
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przedsiębiorstw Wełniarskich – Północ dnia 12 grudnia 1978 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1979 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 4/1979 poz. 27)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1979. Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 0,20 Nakł. 1100+55 Zam. 254/79 Cena zł 1,80

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Centralne Laboratorium Przemysłu Wełnianego, Łódź.

2. Autorzy projektu normy - Marek Krauze, Eugeniusz Wardęszkiewicz - Zjednoczenie Przedsiębiorstw Wełniarskich - Północ; Krystyna Kozielska, Mirosław Janke - Centralne Laboratorium Przemysłu Wełnianego, Łódź.

37 **BN-78/7541-02/09 Przędza mieszankowa czesankowa tkacka z udziałem włókien poliakrylonitrylowych i włókien argonowych** **zmiana 1**
1181 86.09.11

1. Pod tablicą 1 wprowadza się uzupełnienie o treści:

Wyniki badań w zestawieniu z wartościami liczbowymi podanymi w tablicy należy interpretować zgodnie z PN-70/N-02120 p. 3.3.2, metoda Z.

2. W INFORMACJACH DODATKOWYCH wprowadza się punkt

3. Normy i dokumenty związane

PN-70/N-02120 Zasady zaokrąglania i zapisywania liczb.

(Biuletyn PKNMiJ nr 5/87 poz. 49)