

MATERIAŁY WEŁNIANE	NORMA BRANŻOWA ob. 88/P-82257		BN-75
	Tkaniny wełniane i wełnopodobne kocowe i pledowe Wspólne wymagania użytkowe		7543-03
			W
			Grupa katalogowa XI 83

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wspólne wartości podstawowych wskaźników użytkowych tkanin kocowych wełnianych i wełnopodobnych, oparte na aktualnie uzyskiwanych wartościach średnich w zależności od zastosowanego surowca.

Postanowienia normy nie dotyczą odbiorców specjalnych.

2. Zakres stosowania normy. Postanowienia normy należy stosować jako wytyczne do projektowania nowych tkanin kocowych oraz przy badaniach odbiorczych łącznie ze skróconą dokumentacją techniczno-technologiczną, uwzględniającą aktualnie uzyskiwany poziom wartości wskaźników, nie niższy od przewidzianego w niniejszej normie, jeżeli w stosunku do wyrobów sezonowo modnych nie ustalono innych wskaźników w porozumieniu z głównym odbiorcą.

3. Zestawienie wymagań użytkowych i metod badań - wg tablicy.

Wskaźnik	Tkaniny wełniane z udziałem		Tkaniny półwełniane mieszankowe z udziałem włókien celulozowych	Metoda badania wg		
	80 ÷ 100% włókien wełnianych	włókien anilany				
Wytrzymałość na rozciąganie w stanie aklimatyzowanym - siła zrywająca, daN, nie mniej niż	kocce	o	25	35	PN-74/P-04626	
		w	20	20		
	pledy	o	17	25		
		w	15	18		20
Trwałość zamocowania włókien, %		-	2	-	PN-73/P-04659	
Zawartość tłuszczu oraz substancji estrahowanych rozpuszczalnikami, %, nie więcej niż		1,5	1,5	1,5	PN-72/P-04643	
pH wyciągu wodnego tkaniny		6 ÷ 7	6 ÷ 7	6 ÷ 7	PN-71/P-04732	
Odporność wybarwień na	światło	zmiana barwy	4	4-5	4-5	PN-68/P-04943
		stopień zabrudzenia bieli tkaniny bawełnianej	3-4	3-4	3-4	PN-63/P-04908
	rozpuszczalniki organiczne	zmiana barwy	4-5	4-5	4-5	PN-73/P-04923 metoda 1
		stopień zabrudzenia bieli tkaniny bawełnianej	4-5	4-5	4-5	

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Zjednoczenie Przedsiębiorstw Wełniarskich - Północ.

2. Normy związane podano w tablicy.

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przedsiębiorstw Wełniarskich - Północ
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przedsiębiorstw Wełniarskich - Północ dnia 21 marca 1975 r.
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 października 1975 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 17/1975 poz. 57)