

MATERIAŁY WEŁNIANE	NORMA BRANŻOWA	BN-71
	Tkaniny wełniane i wełnopodobne ubraniowe i kostiumowe	7543-10
	Wspólne wymagania użytkowe	w Grupa katalogowa XI 83

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wspólne wartości podstawowych wskaźników użytkowych tkanin ubraniowych i kostiumowych wełnianych i wełnopodobnych, oparte na aktualnie uzyskiwanych wartościach średnich w zależności od zastosowanego surowca.

Postanowienia normy nie dotyczą odbiorców specjalnych.

2. Zakres stosowania normy. Postanowienia normy należy stosować jako wytyczne do projektowania

nowych tkanin ubraniowych i kostiumowych oraz przy badaniach odbiorczych łącznie ze skróconą dokumentacją techniczno-technologiczną, uwzględniającą aktualnie uzyskiwany poziom wartości wskaźników nie niższy od przewidzianego w niniejszej normie, jeżeli w odniesieniu do wyrobów sezonowo-modnych nie ustalono innych wskaźników w porozumieniu producenta z głównym odbiorcą.

3. Zestawienie wymagań użytkowych i metod badań – podano w tablicy na str. 2.

KONIEC

Zjednoczenie Przemysłu Wełnianego – Północ
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Wełnianego – Północ
dnia 14 kwietnia 1971 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu
od dnia 1 października 1971 r. do dnia 1 października 1973 r.
(Mon. Pol. nr 36/1971, poz. 237)

Wskaźniki		Tkaniny wełniane z udziałem							
		100% włókien wełnianych		włókna wełniane i s					
		czesankowe	czesankowo- zgrzebne i zgrzebne	czesankowe	czes- -zg i zc				
1		2	3	4					
Wytrzymałość na rozciąganie w stanie aklimatyzowanym – siła zrywająca, nie mniej niż	daN	30	20 ¹⁾ 26	50					
Wytrzymałość na rozdieranie w stanie aklimatyzowanym – siła rozdierająca, nie mniejsza niż	daN	2,5 ¹⁾	2,5 ¹⁾ 3	5					
Kurczliwość po pierwszym zamoczeniu, nie więcej niż	kostiumowe	%	o	3,5	3,5	3,5			
		w	3	3	3				
	ubraniowe	%	o	3,5	4	3,5			
		w	3	3,5	3				
Kurczliwość po pierwszym praniu, nie więcej niż	kostiumowe	%	o						
		w							
	ubraniowe	%	o						
		w							
Kurczliwość po prasowaniu, nie więcej niż	kostiumowe	%	o	2,5	2,5	2,5			
		w	2	2	2				
	ubraniowe	%	o	2	2	2			
		w	2	2	2				
Odporność na pilling dla tkanin o zawartości powyżej 20% włókien syntetycznych, nie mniej niż	stopień	—	—	4					
Odporność na mięcie, nie mniej niż	%	80	75	75					
Przesuwalność nitek ²⁾									
wybarwień na:	intensywność barwy			jasna	średnia	ciemna	jasna	średnia	
	światło	zmiana barwy dla tkanin kostiumowych i drapanych ubraniowych	barwione w surowcu	3	4	4–5	3	4	
		zmiana barwy	tkaniny ubraniowe	barwione w surowcu	4	5	5	4	5
			tkaniny ubraniowe i kostiumowe	barwione w przędzy i tkaninie	4	5	5	4	5
	woda	zmiana barwy	barwione w surowcu	4	4	4–5	4	4	
			barwione w przędzy i tkaninie	4	4	4	4	4	
		stopień zabrudzenia bieli tkaniny bawełnianej	barwione w surowcu	4–5	4–5	4	4–5	4–5	
			barwione w przędzy i tkaninie	4–5	4	3–4	4–5	4	
	prasowanie wilgotne	zmiana barwy	barwione w surowcu	4	4	4	4	4	
			barwione w przędzy i tkaninie	4	4	4	3–4	4	

Odporn	pot	zmiana barwy	barwione w przędzy i tkaninie	3-4	4	4	3-4	4
			barwione w surowcu	4	4	4	4	3-4
		stopień zabrudzenia bieli tkaniny bawełnianej	barwione w przędzy i tkaninie	4	3-4	3-4	4	3-4
	barwione w surowcu		4	4	3-4	4	4	
	tarcie suche	stopień zabrudzenia bieli tkaniny bawełnianej	barwione w przędzy i tkaninie	4	3-4	3-4	4	3-4
			barwione w surowcu	4	4	4	4	4
	rozpuszczalniki organiczne (tri, trójchloroetylen)	zmiana barwy	barwione w surowcu	4	4	4	4	4
			barwione w przędzy i tkaninie	4	4	4	4	4
		stopień zabrudzenia bieli tkaniny bawełnianej	barwione w surowcu	4	4	4	4	4
			barwione w przędzy i tkaninie	4	4	4	4	4

Podane wartości wskaźników nie dotyczą wyrobów oznaczonych znakiem „Woolmark”

1) dotyczy tkanin kostiumowych i drapanych ubraniowych

2) wartość wskaźnika zostanie uzupełniona w ciągu 1 roku od daty ustanowienia BN

BN-71/7543-10 Tkaniny wełniane i wełnopodobne. Ubraniowe i kostiumowe. Wspólne wymagania użytkowe

XI 83

zmiana 1
13.3.72 r.

1. W tablicy na str. 2, w kol. 6 i 7 — Tkaniny półwełniane i mieszankowe z udziałem, zamiast: powyżej 50% włókien celulozowych, powinno być: poniżej 50% włókien celulozowych.

2. W tablicy na str. 2, w kol. 11 i 12 wskaźnika: odporność wybarwień na pot — zmiana barwy dla tkanin barwionych i surowca o intensywności średniej, zamiast: 2 ÷ 4, powinno być: 3 ÷ 4.

(Biuletyn PKNiM nr 8/72, poz. 111)

BN-71/7543-10 Tkaniny wełniane i wełnopodobne. Ubraniowe i kostiumowe. Wspólne wymagania użytkowe

XI 83

zmiana 3
16.1.73 r.

Skreśla się w tablicy na str. 2 w kolumnie 1 wskaźnik: przesuwalność nitki.

Zmiana 1 Biuletyn PKNiM nr 8/72, poz. 111

(Biuletyn PKNiM nr 6/73, poz. 61)