

WYROBY DZIEWIARSKIE	N O R M A B R A N Ż O W A	BN-79
	Dzianiny zasłonowe poliestrowe	7587-08
	Wspólne wymagania użytkowe	Grupa katalogowa XI 87

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wspólne wartości podstawowych wskaźników użytkowych dzianin zasłonowych wytwarzanych z przędz poliestrowych, objętych KTM 2032-430-210, gwarantujące ich przydatność użytkową.

2. Zakres stosowania normy. Postanowienia normy należy stosować jako wytyczne do projektowania no-

wych dzianin zasłonowych oraz przy badaniach odbiorczych, łącznie ze skróconą dokumentacją techniczno-technologiczną uwzględniającą aktualnie uzyskiwany poziom wartości wskaźników, nie niższy od przewidzianego w niniejszej normie.

3. Zestawienie wymagań użytkowych i metod badań — wg załącznika.

K O N I E C

ZAŁĄCZNIK

ZESTAWIENIE WYMAGAŃ UŻYTKOWYCH I METOD BADAŃ

Nazwa wskaźnika		Wielkość wskaźnika	Metoda badania wg	
Wytrzymałość na przebicie kulką, daN, nie mniej niż		30	PN-72/P-04738	
Zmiana wymiarów po praniu w temperaturze 40°C, %, nie więcej niż		±3	PN-75/P-04623	
— wzdłuż rzędków				
— wzdłuż kolumnienek		±3		
Odporność wybarwień na	światło	zmiana barwy	4-5	PN-68/P-04943
	pranie w temperaturze 40°C	zmiana barwy	3-4	PN-71/P-04912
		stopień zabrudzenia bieli tkaniny bawełnianej	3-4	
	prasowanie	zmiana barwy	3-4	PN-73/P-04914

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Wełnianego — Północ, Łódź.

2. Normy związane podano w tablicy.

3. Autorzy projektu normy — Marianna Guzek, mgr inż. Marek Jarczyński, inż. Władysław Michałowicz, Irena Stefko, mgr inż. Jan Uczciwek — Zakłady Wyrobów Obiciowych, VERA; inż. Jerzy Kunce — COBR PW — Północ.

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Wełnianego — Północ
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przedsiębiorstw Wełniarskich — Północ dnia 19 grudnia 1979 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1980 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 5/1980 poz. 36)