

wypoc 21.05.97
N 7/97

zastp PN-C-89264-1: 1997

ob

UKD 678.542.32-416:620.113

TWORZYWA SZTUCZNE	N O R M A B R A N Ż O W A		BN-89
	Folia wiskozowa (Tomofan) Pobieranie próbek		6385-03/04
			Zamiast BN-74/6385-03/04
			Grupa katalogowa 1029

1. Terminy i określenia

a) **dostawa** — określona ilość folii wiskozowej składająca się z jednego lub kilku asortymentów wg ark 01 i gatunków, dostarczona za jednym dokumentem wysyłkowym.

b) **partia** — ilość folii wiskozowej tego samego asortymentu i gatunku dostarczona wg dokumentu wysyłkowego i przedstawiona do jednorazowego odbioru jakościowego. Wielkość partii nie powinna przekraczać 100 t.

c) **rodzaj** — wg BN-86/6385-03/01.

d) **jednostka towarowa** — oddzielnie opakowana jednostka danego asortymentu i gatunku folii wiskozowej np. karton, skrzynia.

e) **pobrane jednostki towarowe** — jednostki wytypowane w sposób losowy, przeznaczone do pobierania arkuszy próbnych.

f) **arkusz próbny** — arkusz pobrany z paczki lub wycięty ze zwoju o długości $1 \pm 0,1$ m i szerokości zgodnej z szerokością zwoju.

g) **próbka ogólna** — komplet wszystkich arkuszy próbnych pobranych w sposób losowy z jednostek towarowych.

2. **Pobieranie jednostek towarowych.** Liczbę jednostek towarowych, którą należy pobrać z partii, podano w tablicy.

Jednostki towarowe			
Zwoje		Arkusze	
liczba jednostek towarowych w partii	liczba pobieranych jednostek towarowych	liczba jednostek towarowych w partii	liczba pobieranych jednostek towarowych
1 ÷ 3	wszystkie	1 ÷ 5	wszystkie
4 ÷ 10	4	6 ÷ 20	6
11 ÷ 20	5	21 ÷ 50	10
powyżej 20	6	powyżej 50	15

Jednostki towarowe należy pobierać w sposób losowy z ogólnej liczby jednostek w taki sposób, aby zapewnić jednakowe prawdopodobieństwo wyboru.

Nie dopuszcza się pobierania jednostek towarowych wyłącznie z określonych miejsc magazynu np. z miejsc

bardziej dostępnych. Pobrane jednostki towarowe nie powinny mieć uszkodzeń oraz zawilgoceń.

3. **Pobieranie próbek z wylosowanych jednostek towarowych.** Z jednostki towarowej zawierającej zwoje pobrać losowo 2 zwoje i wyciąć z nich arkusze próbne w takiej ilości, aby próbka ogólna zawierała co najmniej 20 arkuszy.

Z jednostki towarowej zawierającej arkusze w skrzyniach pobrać losowo co najmniej 20 arkuszy próbnych pochodzących z $\frac{1}{3}$ poziomu i $\frac{2}{3}$ poziomu grubości warstwy.

Pobrane arkusze próbne nie powinny mieć widocznych wad np. załamań, śladów nacięć, uszkodzeń, zawilgoceń. Arkusze te po pobraniu należy umieścić w szczelnym pojemniku lub woreczku z folii polietylenowej.

Dopuszcza się stosowanie woreczków foliowych z innych tworzyw sztucznych nie mających zapachu. Arkusze należy umieszczać w pojemniku lub w woreczku w sposób zapewniający wycięcie nie uszkodzonych próbek do badań określonych w arkuszach szczegółowych niniejszej normy.

Dokładną liczbę próbek do badań podano w arkuszach normy na poszczególne badania folii wiskozowej.

4. **Przechowywanie próbek.** Arkusze próbne stanowiące próbkę ogólną przechowywać w stanie niepogniczonym, w sposób zabezpieczający przed działaniem światła słonecznego, cieczy, zmianami wilgotności i innymi niekorzystnymi wpływami (BN-83/6385-03/02).

5. **Oznakowanie próbek.** Na jednym z rogów każdego arkusza próbnego powinno być umieszczone nieścieralne oznakowanie, zajmujące niewielką powierzchnię.

Oznakowanie powinno zawierać: asortyment, gatunek i nr dostawy folii wiskozowej.

6. **Protokół pobierania próbek** powinien zawierać następujące dane:

- numer normy,
- nazwę i adres producenta,
- nazwę i adres odbiorcy oraz nr zamówienia,

Zgłoszona przez Instytut Włókien Chemicznych
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Włókiennictwa dnia 12 grudnia 1989 r.
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 lipca 1990 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 3/1990, poz. 5)

- charakterystykę folii wiskozowej (nazwę, asortyment, gatunek),
- numer dostawy,

- liczbę pobranych jednostek towarowych,
- liczbę arkuszy próbnych w próbce ogólnej,
- datę i miejsce pobierania próbek.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Instytut Włókien Chemicznych, Łódź.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-74/6385-03/04

- a) wprowadzono terminy i określenia uwzględniające wymagania dla folii wiskozowej,
- b) zmieniono sposób pobierania próbek uwzględniając sposób pakowania folii wiskozowej.

3. Normy związane

BN-86/6385-03/01 Folia wiskozowa (Tomofan). Podział

BN-83/6385-03/02 Folia wiskozowa (Tomofan). Pakowanie, przechowywanie i transport

4. Autorzy projektu normy — inż. Marian Szewczyk, mgr inż. Henryka Sokoła — Zakłady Włókien Chemicznych WISTOM, mgr Wanda Wrocławska, mgr inż. Krzysztof Kucharski — Instytut Włókien Chemicznych, Łódź.