

WYROBY Z DREWNA	NORMA BRANŻOWA	
	Płyty pilśniowe	
	Płyty porowate eksportowe	
	Wymagania techniczne	
		BN-74
		7122-11
		Arkusz 13
		Grupa katalogowa IX 24

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wymagania techniczne dla płyt pilśniowych porowatych zwykłych przeznaczonych na eksport.

2. Wymiary płyt. Grubości nominalne płyt eksportowych, dopuszczalne odchyłki oraz wymiary arkuszy podano w tabl. 1.

Tablica 1

Grubość			Wymiary arkuszy	
nomi- nalna	dopuszczal- ne odchyłki	maksymalne różnice w arkuszu	szerokość	długość
mm			cm	
9,5	+0,5	0,8	61,0	122
	—0,4			152,5
				183
12,5	+0,8	0,8	122,0	200
	—0,4			213
	+0,8			244
15,0	—0,4	1,0	152,5	250
				274
				300
19,0	+1,0	1,0	183,0	305
	—0,5			335
25,0	+1,0	1,2		350
	—0,5			366

Dopuszcza się produkcję płyt o innych wymiarach, uzgodnionych pomiędzy dostawcą i odbiorcą.

3. Wygląd zewnętrzny. Dopuszcza się wady wyglądu zewnętrznego wg tabl. 2.

Tablica 2

Nazwa wady	Dopuszczalny rozmiar wad
Plamy	dopuszcza się o wielkości do 1 cm w liczbie do 1 sztuki na 1 m ² , występujące najwyżej w 5% partii płyt
Wgłębienia i wypukłości	dopuszcza się na obu powierzchniach płyt w granicach odchyleni grubości i o łagodnych konturach występujących pojedynczo
Rysy	niedopuszczalne
Wady powierzchni rzazu	
Uszkodzenia narożników	niedopuszczalne

4. Właściwości fizyczne i mechaniczne podano w tabl. 3.

Tablica 3

Własność	Jednostka miary	Grubość, mm				
		9,5	12,6	15,0	19,0	25,0
Gęstość	kg/m ³	do 350				
Wilgotność	%	do 12				
Nasiąkliwość po 2 godz moczenia, najwyżej	%	40	35	32	30	25
Wytrzymałość na zginanie statyczne, co najmniej	N/mm ²	2,0	1,8	1,7	1,5	1,0
1 N/mm ² = 9,81 kG/cm ²						

5. Cechowanie. Płyty eksportowe cechuje się w sposób uzgodniony pomiędzy wytwórcą i odbiorcą.

KONIEC

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Płyt, Sklejek i Zapalek
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Płyt, Sklejek i Zapalek dnia 29 czerwca 1974 r.
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1975 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 29/1974 poz. 89)

17 **BN-74/7122-11.13** **Płyty pilśniowe. Płyty porowate eksportowe. Wymagania techniczne**
IX 24

zmiana 1
12.10.78 r.

W tablicy 3, w kol. 1, poz. 3, zamiast: 2 godz, powinno być: 2 h; poz. 5, zamiast: $1 \text{ N/mm}^2 = 9,81 \text{ kG/cm}^2$, powinno być: $1 \text{ MPa} = 10,2 \text{ kG/cm}^2$; poz. 4, kol. 2, zamiast: N/mm^2 , powinno być: MPa.

(Biuletyn PKNiM nr 3/79 poz. 24)