

SUROWCE WTÓRNE	NORMA BRANŻOWA		BN-78
	Surowce dla przemysłu papierniczego Zużytki włókiennicze		7311-01
			Arkusz 03
			Zamiast ¹⁾

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są zużytki tkanin, dzianin i materiałów nietkanych, bawełniane i bawełnopodobne, wełniane i wełnopodobne oraz z włókien
- tykowych przeznaczone dla przemysłu papierniczego.
2. Wymagania szczegółowe – wg tablicy,
3. Pozostałe postanowienia – wg ark. 00.

Rodzaj wymagania		Zużytki włókiennicze							Metody badań	
		bawełniane dziane i tkane, włókniny	bawełnopodobne tkane i dziane, włókniny	wełniane dziane i tkane, włókniny	wełnopodobne dziane i tkane, włókniny	bawełniane, weł- niane wybrakowa- ne	lniane tkane	lniano-konopne		jutowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Skład surowca		bawełna 100 %	bawełna + włókna sztuczne + włókna syntetyczne + włókna tykowe	wełna 100 %	wełna + włókna sztuczne + włókna syntetyczne + włókna bawełny	różne włókna naturalne, sztuczne lub syntetyczne	len 100 %	len + konopie 100 %	juta 100 %	PN-72/P-04604
Wymiary		dowolne							-	
Wilgot- ność	dopuszczalna	15		20		18	16		PN-65/P-50150	
	handlowa	12		18		16	14			
Obecność zużytków włókienniczych in- nego rodzaju		1, 5	3, 0			-	niedopuszczal- na		wg arkusza 00 p. 5.4.5	
Powierzchniowe za- brudzenia i nieznac- ne zatuszczenia		dopuszczalne							-	
Obecność zużytków zapleśniałych nad- butwiałych, %, nie więcej niż		5		4		20	niedo- pusz- czalna	5	wg arkusza 00 p. 5.4.5	
Zawartość paździer- zy, %, nie więcej niż		nie normalizuje się					3	1	wg arkusza 00 p. 5.4.5	

¹⁾ BN-63/7311-02; BN-63/7311-03; BN-63/7311-04; BN-63/7311-06; BN-69/7311-09; BN-69/7311-10.

Zgłoszona przez Centralę Surowców Wtórnych
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Centrali Surowców Wtórnych dnia 26 września 1978 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1979 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 21/1978 poz. 94)

cd. tablicy

Rodzaj wymagania	Zużytki włókiennicze								Metody badań
	bawełniane dziane i tkane, włókniyny	bawełnopodobne tkane i dziane, włókniyny	wełniane, dziane i tkane, włókniyny	wełnopodobne dziane i tkane, włókniyny	bawełniane, wełniane wybrakowane	lniane tkane	lniano-konopne	jutowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pył, kurz, ziemia, piasek, %, nie więcej niż	3				7	3	4	wg arkusza 00 p. 5. 4. 5	
Badanie składu surowca przeprowadzać w przypadkach spornych. Dopuszcza się 15% udziału włókien syntetycznych w składzie poszczególnych rodzajów zużytków, z wyjątkiem zużytków lnianych, lniano-konopnych, bawełnianych 100%. Pojedyncze drobne zanieczyszczenia niedopuszczalne według wykazu podanego w arkuszu 00, oprócz gumy, sporadycznie występujące nie dyskwalifikują partii.									

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Ośrodek Normalizacji Centrali Surowców Włókienniczych, Łódź.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-63/7311-02; BN-63/7311-03; BN-63/7311-04; BN-63/7311-06; BN-69/7311-09; BN-69/7311-10

a) dokonano weryfikacji poszczególnych norm i ujęto wszystkie asortymenty zużytków włókienniczych w jedną tabelę wymagań zmniejszając ilość odmian,

b) dopuszczono udział włókien syntetycznych w poszczególnych asortymentach zużytków do 15% z wyjątkiem zużytków lnianych, lniano-konopnych i bawełnianych 100% przeznaczonych do produkcji bibułki papierosowej i filtracyjnej,

c) do oceny wyników badań zastosowano wytyczne wg PN-73/N-03021, biorąc jako podstawę poziom ogólnej kon-

troli według planu jednostopniowego II, kontroli normalnej oraz wadliwości dopuszczalnej $w_2 = 6,5\%$.

3. Normy związane

PN-72/P-04604 Metody badań surowców włókienniczych,

Rozpoznawanie włókien

PN-65/P-50150 Produkty przemysłu papierniczego. Metody badań fizycznych. Oznaczanie zawartości wody (oznaczanie wilgotności, suchości i stężenia włókna w zawiesinie wodnej)

BN-78/7311-01/00 Surowce dla przemysłu papierniczego.

Odpadki włókiennicze sortowane. Postanowienia ogólne

4. Autor projektu normy - inż. Józef Jankowski - Ośrodek Normalizacyjny Centrali Surowców Włókienniczych, Łódź.