

MATERIAŁY BAWEŁNIANE	NORMA BRANŻOWA		
	Tkaniny i przędziny bawełniane i bawełnopodobne powszechnego użytku		
	Wymagania użytkowe dla tkanin i przędzin zasłonowych		
	BN-77 7533-01 Arkusz 15		
			Grupa katalogowa XI 63 i 67

1. Zestawienie wymagań i metod badań dotyczących tkanin i przędzin zasłonowych – wg załącznika.

2. Pozostałe postanowienia – wg ark. 00.

K O N I E C

Z A Ł A C Z N I K

ZESTAWIENIE WYMAGAŃ I METOD BADAŃ DOTYCZĄCYCH TKANIN I PRZĘDZIN ZASŁONOWYCH

Wskaźnik		Wykończenie apretura	Wartość wskaźnika				Metoda badania wg	
			tkaniny			przędziny		
			bawełniane	bawełnopodobne	poliestrowe teksturowane			
Siła zrywająca, daN(KG), w stanie aklimatyzowanym nie mniej niż		o w	bez względu na rodzaj	14, 7(15)		44, 1(45)	-	PN-74/P-04626
				14, 7(15)		44, 1(45)	-	
Zmiana wymiarów (-) po 1 praniu, %, w kierunku osnowy i wątku, nie więcej niż		wszystkie rodzaje wykończeń szlachet- nych	4	7	2	8 ¹⁾	PN-73/P-04623 metoda C	
Odporność na mięcie po wykończeniu, %, nie mniej niż			-		65	-	PN-73/P-04737	
			niemnące		60	-		60
Czas pa- lenia, s, nie wię- cej niż	po wykończeniu	ogho- odporne	1		-	1	PN-75/P-04638 metoda pionowa	
	po 3 praniu							
Czas ża- rzenia, s, nie więcej niż	po wykończeniu		2		-	2		
	po 3 praniu							
Odporność na wybarwie- nia	intensywność barwy		bez względu na rodzaj	jasna		średnia	ciemna	wzorca
	światło sztuczne	zmiana barwy		3-4		4	4-5	PN-68/P-04943
	pranie metoda 1	zmiana barwy		4		3-4	3-4	PN-71/P-04912
		stopień zabrudze- nia bieli tkaniny bawełnianej		3-4		3	3	

1) Dla wątku 5%.

¹⁾ Dla wątku 5%.

Zgłoszona przez Centralne Laboratorium Przemysłu Bawełnianego
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Bawełnianego dnia 20 maja 1977 r.
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 listopada 1977 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 14/1977 poz. 50)