

MATERIAŁY BAWEŁNIANE	NORMA BRANŻOWA	BN-75
	Przędza bawełnopodobna z włókien wiskozowych modyfikowanych, zgrzeblona	7531-01
	osnowowa i wątkowa, pojedyncza,	Arkusz 12
	tkacka	Grupa katalogowa XI 61

Zestawienie wymagań i metod badań dla przędzy bawełnopodobnej z włókien wiskozowych modyfikowanych, np.: wiskona, polinosic

Przeznaczenie	osnowowa		wątkowa		Metoda badania wg
Numer nominalny tex(Nm)	10(100)÷ 12(84)	15(66,6)÷ 60(16,6)	10(100)÷ 12(84)	15(66,6)÷ 60(16,6)	
Odchylenie numeru rzeczywistego tex od numeru nominalnego, %, nie więcej niż	+2 -4	+3 -5	+2 -4	+3 -5	PN-72/ P-04653
Współczynnik skrętu α_m , nie więcej niż	120		105		PN-70/ P-04652
Wytrzymałość właściwa przędzy, cN/tex (G/tex), nie mniej niż					PN-72/ P-04654
jakość 1	15,7(16,0)		14,7(15,0)		
jakość 2	13,7(14,0)		12,8(13,0)		
jakość 3	10,8(11,0)		9,8(10,0)		
Współczynnik zmienności siły rozciągania (P_{max}), %, nie więcej niż					PN-72/ P-04654
jakość 1	15,0		15,0		
jakość 2	16,5		16,5		
jakość 3	18,0		18,0		
Współczynnik zmienności numeru, %, nie więcej niż					PN-72/ P-04653
jakość 1	4,5		4,5		
jakość 2	6,0		6,0		
jakość 3	7,0		7,0		
Liczba błędów na 10 000 m przędzy, nie więcej niż					PN-71/ P-04668 oraz rozdz. 6 ark. 00
jakość 1	4,0		4,0		
jakość 2	8,0		8,0		
jakość 3	12,0		12,0		
Stopień czystości, nie mniej niż					BN-75/ 7530-01 Wzorce 6A i 6B 7A i 7B 8A i 8B
jakość 1	I stopień czystości				
jakość 2	II stopień czystości				
jakość 3	II stopień czystości				

K O N I E C

Zgłoszona przez Centralne Laboratorium Przemysłu Bawełnianego
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Bawełnianego dnia 31 października 1975 r.
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 maja 1976 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 1/1976 poz. 2)