

MATERIAŁY BAWEŁNIANE	NORMA BRANŻOWA	BN-75
	Przędza bawełnopodobna z mieszanek 67% włókien poliestrowych i 33% włókien bawełnianych oraz 50% włókien poliestrowych i 50% włókien bawełnianych, czesana, ośnowowa i wątkowa, pojedyncza, tkacka	7531-01 Arkusze 14
		Grupa katalogowa XI 61

Zestawienie wymagań i metod badań dla przędzy bawełnopodobnej z mieszanek 67% włókien poliestrowych i 33% włókien bawełnianych oraz 50% włókien poliestrowych i 50% włókien bawełnianych, np.: elana 67% i bawełna 33% oraz 50% elana i 50% bawełna

Przeznaczenie	osnowowa i wątkowa		Metoda badania wg
Numer nominalny tex(Nm)	8(125)+12(84)	15(66,6)+30(33,3)	
Odchylenie numeru rzeczywistego tex od numeru nominalnego, %, nie więcej niż	+2 -4	+3 -5	PN-72/ P-04653
Współczynnik skrętu α_m , nie więcej niż	110		PN-70/ P-04652
Wytrzymałość właściwa przędzy, cN/tex (G/tex), nie mniej niż			PN-72/ P-04654
jakość 1	13,2(13,5)		
jakość 2	11,8(12,0)		
jakość 3	10,8(11,0)		
Współczynnik zmienności siły rozciągania (P_{max}), %, nie więcej niż			PN-72/ P-04654
jakość 1	17,0	16,0	
jakość 2	19,0	18,0	
jakość 3	20,0	19,0	
Współczynnik zmienności numeru, %, nie więcej niż			PN-72/ P-04653
jakość 1	4,5		
jakość 2	6,5		
jakość 3	7,0		
Liczba błędów na 10 000 m przędzy, nie więcej niż			PN-71/ P-04668 oraz rozdz. 6 ark. 00
jakość 1	3,0		
jakość 2	6,0		
jakość 3	10,0		
Stopień czystości, nie mniej niż			BN-75/ 7530-01 Wzorce 7A i 7B 8A i 8B
jakość 1	I stopień czystości		
jakość 2	II stopień czystości		
jakość 3	II stopień czystości		

K O N I E C

Zgłoszona przez Centralne Laboratorium Przemysłu Bawełnianego
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Bawełnianego dnia 31 października 1975 r.
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 maja 1976 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 1/1976 poz. 2)