

MATERIAŁY BAWEŁNIANE	NORMA BRANŻOWA	BN-78
	Przędza zgrzebno-paskowa tkacka wątkowa bawełniana i bawełnopodobna z mieszanek grupy M 6	7531-05
		Arkusze 06
		Grupa katalogowa XI 61

Zestawienie wymagań i metod badań dla przędzy wątkowej zgrzebno-paskowej z włókien pierwotnych i odpadków z mieszanek grupy M 6

Przeznaczenie	wątkowa				Metoda badania wg
Numer nominalny	80	100	120	150	
Odchylenie numeru rzeczywistego od numeru nominalnego, %, nie więcej niż	+7 -9	+7 -9	+8 -10	+8 -10	PN-72/P-04653
Liczba skrętów na 1 m, nie więcej niż	440	400	360	330	PN-70/P-04652 ¹⁾
Wytrzymałość właściwa przędzy, cN/tex (G/tex), nie mniej niż					
jakość 1	2,4 (2,5)		2,2 (2,3)		PN-72/P-04654
jakość 2	2,2 (2,3)		2,0 (2,1)		
jakość 3	1,9 (2,0)		1,8 (1,9)		
Współczynnik zmienności siły rozciągania (P_{max}), %, nie więcej niż					
jakość 1	20		21		PN-72/P-04654
jakość 2	22		23		
jakość 3	24		25		
Współczynnik zmienności numeru %, nie więcej niż					
jakość 1	8,0		8,5		PN-72/P-04653
jakość 2	8,5		9,0		
jakość 3	9,0		9,5		
Liczba błędów na 1000 m przędzy, nie więcej niż					
jakość 1		3			PN-71/P-04668 oraz rozdz. 6 ark. 00
jakość 2		6			
jakość 3		10			

¹⁾ Liczbę skrętów należy wyznaczyć metodą pośrednią, stosując obciążenie wstępne jak dla przędzy wełnianej zgrzebnej.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Bawełnianego, Łódź.
2. Autorzy projektu normy - inż. T. Kruszewski, inż. H. Dworzyński i Cz. Wojtalak - Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Bawełnianego, Łódź.

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Bawełnianego
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Bawełnianego dnia 5 czerwca 1978 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1979 r.
(Dz. Norm. i Miary nr 13 /1978 poz. 56)