

|                                                  |                                                    |                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| MATERIAŁY<br>WEŁNIANE<br>WYKŁADZINY<br>PODŁOGOWE | NORMA BRANŻOWA                                     | BN-77<br>7591-02       |
|                                                  | Wykładziny podłogowe tekstylne<br>igłowane Siwelit |                        |
|                                                  |                                                    | Grupa katalogowa XI 88 |

1. WSTĘP

Przedmiotem normy są wykładziny podłogowe tekstylne igłowane Siwelit, produkowane w sztukach i płytkach.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Podział i oznaczenie asortymentu - wg SWW i SWA podbranża 1955, uzupełnione po kresce ukośnej numerem indeksu materiałowego.

2.2. Przykład oznaczenia wykładziny włókienniczej (1955-4) igłowanej (1), wełnianej, wełnopodobnej (2), o innej technice wiązania - igłowanie (+9), barwionej w surowcu (5), impregnowanej, usztywnianej (2), o numerze indeksu materiałowego 601:

1955-412+952/601

3. WYMAGANIA I METODY BADAŃ

3.1. Wykonanie. Powierzchnie wykładziny (lico i spód) powinny być płaskie, równe, bez zgrubień i obcych nalotów (wtrąceń).

Brzegi wykładziny powinny być równo obcięte, bez widocznych ubytków lub pęknięć.

Barwa wykładzin jednobarwnych powinna być jednolita.

Wykładziny wielobarwne (melanżowane) lub wzorzyste powinny mieć jednolitość odcieni i równomierne rozmieszczenie wzoru na całej powierzchni sztuki lub płytki.

3.2. Zestawienie wymagań i metod badań

| Nazwa wyrobu                                                      | Wykładzina                    |                          | Metoda badania wg |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|
|                                                                   | impregnowana                  | impregnowana podgumowana |                   |
| Oznaczenie wg                                                     | SWW                           | 1955-412                 |                   |
|                                                                   | SWA                           | 952                      | 959               |
| Grubość przy obciążeniu wstępnym<br>1,96 kN/m <sup>2</sup> , mm   | 5 ±07                         | 8 ±07                    | PN-75/<br>P-04612 |
| Szerokość sztuki<br>cm                                            | 180±300                       | 170±300                  | PN-70/<br>P-04610 |
|                                                                   | wg zamówienia                 |                          |                   |
| Długość sztuki, m                                                 | 3±20                          | 3±15                     |                   |
|                                                                   | wg zamówienia                 |                          |                   |
| Długość i szerokość<br>płytki, cm                                 | 33,3; 40; 50                  |                          |                   |
|                                                                   | dopuszczalna tolerancja +0,5% |                          |                   |
| Masa powierzchniowa<br>w stanie aklimatyzowanym, g/m <sup>2</sup> | 1290 ±90                      | 1890 ±100                | PN-73/<br>P-04613 |
| Odporność na ścieranie,<br>g/m <sup>2</sup> ,<br>nie więcej niż   | 90                            | 90                       | PN-76/<br>P-04948 |
| Odształcenie trwałe<br>po ściskaniu statycznym, mm                | 0,7                           | 0,7                      | PN-76/<br>P-04660 |
| Zmiana wymiarów po<br>suszeniu i nawilżaniu, %,<br>nie więcej niż | 1                             | 1                        | PN-75/<br>P-04949 |
| Odporność wybarwień<br>na<br>- światło                            | 5                             | 5                        | PN-68/<br>P-04943 |
|                                                                   | 4                             | 4                        | PN-63/<br>P-04908 |
| Izolacyjność akustyczna                                           | +18                           | +18                      | PN-68/<br>B-02154 |

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przedsiębiorstw Wełniarskich – Północ  
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przedsiębiorstw Wełniarskich – Północ dnia 19 października 1977 r.  
jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1978 r. do dnia 30 czerwca 1980 r.  
(Dz. Norm. i Miar nr 35 /1977 poz. 118)

3.3. Stopnie jakości. W wykładzinach podłogowych nie rozróżnia się stopni jakości. Do obrotu towarowego dopuszcza się tylko te wykładziny, które są zgodne z wzorcami w zakresie rozłożenia składników kolorystycznych (zmelanżowania) i spełniają wymagania podane w 3.1 i 3.2 oraz nie zawierają innych błędów niż:

- pasy po igłowaniu słabo widoczne, nie obniżające estetycznego wyglądu,
- lekka falistość warstwy podgumowanej oraz porowatość i chropowatość.

#### 4. PAKOWANIE, PRZECZOWYWANIE I TRANSPORT

Wykładziny podłogowe należy pakować, przechowywać

i transportować zgodnie z PN-75/P-06740.

#### 5. BADANIA ODBIORCZE

Badania odbiorcze wykładzin podłogowych należy przeprowadzić zgodnie z PN-73/P-06706, postępując tak jak z dywanami.

W przypadku badań odbiorczych płytek przedstawionych do odbioru w opakowaniach zbiorczych (pudłach), podstawę do wytypowania liczby płytek do badań kontrolnych stanowi ogólna liczba płytek w opakowaniach w partii. Wytypowaną liczbę płytek zgodnie z PN-73/P-06706 p. 3.2 należy pobrać możliwie równomiernie z poszczególnych opakowań zbiorczych.

K O N I E C

#### INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Zjednoczenie Przemysłu Welnianego - Południe, Bielsko-Biała.

##### 2. Normy i dokumenty związane

PN-73/P-06706 Tkaniny powszechnego użytku, przędziny, dzianiny, dywany i chodniki. Badania odbiorcze  
PN-75/P-06740 Dywany, chodniki i wykładziny podłogowe. Pakowanie, przechowywanie i transport  
Pozostałe normy związane podano w 3.2.

Systematyczny Wykaz WYROBÓW. T.3. GUS. Warszawa: Wydawnictwo Katalogów i Cenników 1968

Systematyczny Wykaz Asortymentowy, podbranza 1955 - dywany i chodniki. Zjednoczenie Przemysłu Tkanin Jedwabniczych i Dekoracyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Katalogów i Cenników 1969

3. Autorzy projektu normy - Zespół Pracowników Zjednoczenia Przemysłu Welnianego - Południe, Bielsko-Biała.